



rover
TECH

OLIMPIA

SBS 914

SMALTO BRILLANTE

www.rovertech.it

P0099490300001000-V0-2021



rover
TECH

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 Fax +39 010 5500.300
sales.rover@boero.it - www.rovertech.it



GRUPPO **BOERO**
DAL 1831

OLIMPIA • SBS 914

I supporti in ferro necessitano di una periodica manutenzione a causa dei danni provocati dagli agenti atmosferici. Con il passare del tempo lo smalto si deteriora, la protezione contro la ruggine si riduce sensibilmente e si innesca il processo di ossidazione e conseguentemente di corrosione. Ciò comporta un graduale assottigliamento del ferro peggiorando gradualmente le sue caratteristiche meccaniche

Per operare un'adeguata manutenzione dei supporti in ferro si rende necessaria una periodica tinteggiatura, in particolare in esterno. L'applicazione di OLIMPIA SBS 914 garantisce una protezione dei supporti dagli agenti atmosferici: la formula a base di resine alchidiche ad alto contenuto di solidi assicura ottimi risultati duraturi nel tempo.

OLIMPIA • SBS 914

Smalto brillante sintetico ad alto solido, caratterizzato da ottima dilatazione ed elevata elasticità del film, eccellente copertura e pienezza. Di facile applicazione anche su superfici estese, è indicato per la protezione e la finitura di qualità di supporti quali legno, ferro, metalli non ferrosi, adeguatamente preparati, sia per interni che per esterni.

 **ELEVATA
BRILLANTEZZA**

 **EXTRA
RESISTENTE**



INTERNI ED ESTERNI FERRO E LEGNO

CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Su supporti non verniciati applicare preventivamente una o due mani di fondo specifico: su **FERRO ROVERCROMO EXTRA FAP 911**, su **LEGNO SUPERBA EXTRA FPO 010**. Procedere con l'applicazione di due mani di OLIMPIA SBS 914. Si consiglia di sovrapplicare un eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.


 **ATTREZZI**
Pennello
Rullo

 **DILUIZIONE IN VOLUME**
Pronto all'uso

 **RESA PER MANO**
12-14 m²/Lt

 **ESSICCAZIONE**
Fuori polvere: 2-4 h
Secco al tatto: 4-6 h
Sovrapplicazione: 24 h

OLIMPIA • SBS 914



AVORIO MEDIO
COD. 125



GIALLO CADMIO
COD. 961



ROSSO ITALIA
COD. 411



COCCO
COD. 254



CIOCCOLATO
COD. 255



CASTORO
COD. 256



TESTA DI MORO
COD. 253

OLIMPIA • SBS 914



VERDE VITTORIA
COD. 509



VERDE BOTTIGLIA
COD. 508



VERDE PAVONE
COD. 507




BLU PULLMAN
COD. 640



BLU
COD. 600



GRIGIO ARDESIA
COD. 837



BIANCO NEVE
COD. 124



GRIGIO CENERE
COD. 835



GRIGIO COMETA
COD. 836



BIANCO PERLA
COD. 123

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative. Migliaia di altre tinte possono essere realizzate con il sistema tintometrico Rovermix.

Non utilizzare per lo stesso lavoro tinte pronte di serie e tinte realizzate a tintometro.