

# SUPERBA EXTRA

## FPO 010

COD. 7R5610

### PITTURA OPACA DI FONDO



#### INTERNI

#### Legno

Pittura opaca di fondo ad elevato potere coprente e riempitivo. Consente di uniformare le superfici in legno da trattare, mascherando i difetti, migliorandone gli assorbimenti ed esaltando l'aspetto finale della finitura. Favorisce l'adesione al supporto migliorando l'aspetto estetico del ciclo. La buona dilatazione del film facilita l'applicazione e la carteggiabilità.



**OTTIMO POTERE  
RIEMPITIVO**



**ECCELLENTE  
COPERTURA**

#### PROPRIETÀ APPLICATIVE



##### ATTREZZI

Pennello,  
Rullo



##### RESA PER MANO

8-10 m<sup>2</sup>/L



##### DILUIZIONE IN VOLUME

Max 5% con diluente  
sintetico



##### ESSICCAZIONE

Asciutto: 1-2 h  
Sovrapplicazione: 24 h

#### COLORE

Bianco

#### FORMATI DISPONIBILI

0,5 Lt, 2,5 Lt

## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<b>ASPETTO</b>	Opaco	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di resine alchidiche.	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,52- 1,58 kg/L a 20°C	ISO 2811
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	6.000 ± 1.500 cP a 20°C	G3V10 ASTM D2196
<b>CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.</b>	≤ 350 g/l	

## SISTEMA APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di resina. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Su LEGNO applicare due mani di SUPERBA EXTRA FPO 010. Procedere con l'applicazione di due mani dello smalto scelto. Una leggera carteggiatura fra le mani migliora l'aspetto estetico del ciclo. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

## AVVERTENZE

1. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di supporti già pitturati.
3. Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
4. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
5. Per assicurare massima protezione al manufatto, completare sempre il ciclo applicativo nell'arco di 48-72 ore dalla stesura della mano di fondo. Nel caso in cui si superasse tale tempistica, è necessario abrasivare leggermente la superficie prima di procedere all'applicazione della finitura.
6. Non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%.
7. Applicare in ambienti ben areati.
8. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
9. I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
10. Conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative; qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Novembre 2022

### Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy  
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300  
[sales.rover@boero.it](mailto:sales.rover@boero.it) - [www.rovertech.it](http://www.rovertech.it)